



**Foundal  
International,s.l.**

Tel. +34 925 54 43 27

Fax +34 925 54 43 51

C/ Camino del Molino, s/n.

45216 CARRANQUE.-(Toledo). SPAIN.

[www.foundal.com](http://www.foundal.com)

E-mail: [info@foundal.com](mailto:info@foundal.com)

## HOJA TÉCNICA

### ALUMINIO GRANULAR DIPAL PD 200M

**APARIENCIA:** Aluminio granular atomizado, libre de aceites, grasa u otro tipo de suciedad que pueda afectar a su uso.

**COLOR:** Gris claro a gris oscuro

**PUREZA DEL METAL:** .....98% mín.

**DENSIDAD APARENTE:** .....1,00 – 1,28 gr. /cm<sup>3</sup>.

**GRANULOMETRIA:** .....< 80 micras: 99% min.

>45 micras: 50% máx.

< 45 micras: 40% min.

Los valores de densidad aparente y granulometría deben considerarse como valores típicos, ya que han sido obtenidos como promedio de diferentes ensayos.