



**Foundal
International,s.l.**

Tel. +34 925 54 43 27

Fax +34 925 54 43 51

C/ Camino del Molino, s/n.
45216 CARRANQUE.-(Toledo). SPAIN.

www.foundal.com

E-mail: info@foundal.com

HOJA TÉCNICA

DIPAL L-1080 PAR(Pasta de Aluminio)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

MATERIA NO VOLATIL.....	64-67%
DISOLVENTE.....	Destilados hidrogenados de petróleo
TAMAÑO MEDIO DE LA PARTICULA.....	15 micras
ANALISIS TAMIZ HUMEDO (71 micras..)	Pasa 99,5% min.
CONTENIDO EN AGUA.....	0.15% max.
PUREZA DEL ALUMINIO.....	99.0% min.
LEAFING.....	75 % min.
SUPERFICIE CUBIERTA SOBRE AGUA.....	17000 cm ² /gr.min.

CAMPOS DE APLICACION:

- Coloracion de plásticos, polietileno.