



**Foundal
International, s.l.**

Tel. +34 925 54 43 27

Fax +34 925 54 43 51

C/ Camino del Molino, s/n.
45216 CARRANQUE.-(Toledo). SPAIN.

www.foundal.com

E-mail: info@foundal.com

HOJA TÉCNICA

DIPAL L-11 (Pasta de Aluminio Leafing)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MATERIA NO VOLATIL.....	64-67% min.
DISOLVENTE.....	White Spirit *
TAMAÑO MEDIO DE LA PARTICULA.....	15 micras
ANÁLISIS TAMIZ HUMEDO (45 Micras.).....	Pasa 98.0 % min.
CONTENIDO EN AGUA.....	0.15% max.
PUREZA DEL ALUMINIO.....	99.0% min.
LEAFING.....	70% min.
SUPERFICIE CUBIERTA SOBRE AGUA.....	15000 cm ² /gr.min.

*Opcional: White Spirit/Nafta aromática, (15/20:15/20.)

CAMPOS DE APLICACION:

- Pinturas exteriores.
- Protección contra la corrosión.
- Pinturas resistentes al calor.
- Pinturas industriales