



**Foundal  
International, s.l.**

Tel. +34 925 54 43 27

Fax +34 925 54 43 51

C/ Camino del Molino, s/n.  
45216 CARRANQUE.-(Toledo). SPAIN.

[www.foundal.com](http://www.foundal.com)

E-mail: [info@foundal.com](mailto:info@foundal.com)

## HOJA TÉCNICA

### DIPAL L-17 (Pasta de Aluminio Leafing)

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

MATERIA NO VOLATIL.....	64-67 % min.
DISOLVENTE.....	White Spirit
TAMAÑO MEDIO DE LA PARTICULA.....	12 micras
ANÁLISIS TAMIZ HUMEDO (45 Micras.).....	Pasa 98.5 % min.
CONTENIDO EN AGUA.....	0.15 % máx.
PUREZA DEL ALUMINIO.....	99.0 % min.
LEAFING.....	75 % min.
SUPERFICIE CUBIERTA SOBRE AGUA.....	17000 cm <sup>2</sup> /gr.min.

#### **CAMPOS DE APLICACION:**

- Pinturas exteriores.
- Protección contra la corrosión.
- Pinturas resistentes al calor.
- Pinturas industriales.