



**Foundal
International, s.l.**

Tel. +34 925 54 43 27

Fax +34 925 54 43 51

C/ Camino del Molino, s/n.
45216 CARRANQUE.-(Toledo). SPAIN.

www.foundal.com

E-mail: info@foundal.com

HOJA TÉCNICA

DIPAL L-2075P (Pasta de Aluminio Leafing Pulida)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MATERIA NO VOLATIL.....	74-77% min.
DISOLVENTE.....	White Spirit
TAMAÑO MEDIO DE LA PARTICULA.....	10 micras
ANÁLISIS TAMIZ HUMEDO (45 Micras.).....	Pasa 98.5% min.
CONTENIDO EN AGUA.....	0.15% max.
PUREZA DEL ALUMINIO.....	99.0% min
LEAFING.....	75% min.
SUPERFICIE CUBIERTA SOBRE AGUA.....	17000 cm ² /gr.min.

CAMPOS DE APLICACION:

- Pinturas exteriores.
- Protección contra la corrosión.
- Pinturas resistentes al calor.
- Pinturas industriales.
- Pinturas decorativas.