



**Foundal
International,s.l.**

Tel. +34 925 54 43 27

Fax +34 925 54 43 51

C/ Camino del Molino, s/n.
45216 CARRANQUE.-(Toledo). SPAIN.

www.foundal.com

E-mail: info@foundal.com

HOJA TÉCNICA

DIPAL NL-17-AB (Pasta de Aluminio No Leafing)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MATERIA NO VOLATIL.....	64-67%
DISOLVENTE.....	White Spirit / Acetato de Butilo
TAMAÑO MEDIO DE LA PARTICULA.....	12 micras
ANÁLISIS TAMIZ HUMEDO (45 Micras.).....	Pasa 98.5% min.
CONTENIDO EN AGUA.....	0.15% max.
PUREZA DEL ALUMINIO.....	99.0% min.
LEAFING.....	No leafing

CAMPOS DE APLICACION:

- Protección contra la corrosión.
- Pinturas resistentes al calor.
- Pinturas industriales.
- Imprimaciones.
- Acabados martelé.
- Efectos metálicos.