



**Foundal
International,s.l.**

Tel. +34 925 54 43 27

Fax +34 925 54 43 51

C/ Camino del Molino, s/n.
45216 CARRANQUE.-(Toledo). SPAIN.

www.foundal.com

E-mail: info@foundal.com

HOJA TECNICA

ALUMINIO GRANULAR DIPAL PD 100

APARIENCIA: Aluminio granular atomizado, libre de aceites, grasa u otro tipo de suciedad que pueda afectar a su uso.

COLOR:.....Gris claro a gris oscuro

PUREZA DEL METAL:98% mín.

DENSIDAD APARENTE:1,00 – 1,10 gr./cm³.

GRANULOMETRIA:> 150 micras : 1% máx.

< 150 micras : 99%

< 80 micras : 80%

< 45 micras : 35%

Los valores de densidad aparente y granulometría deben considerarse como valores típicos, ya que han sido obtenidos como promedio de diferentes ensayos.

Edición Septiembre 2018.