



**Foundal
International, s.l.**

Tel. +34 925 54 43 27

Fax +34 925 54 43 51

C/ Camino del Molino, s/n.
45216 CARRANQUE.-(Toledo). SPAIN.

www.foundal.com

E-mail: info@foundal.com

HOJA TECNICA

ALUMINIO GRANULAR DIPAL PD 200 ST

APARIENCIA: Aluminio granular atomizado recubierto.

COLOR: Gris claro a gris oscuro

PUREZA DEL METAL:99% mín.

DENSIDAD APARENTE:1,00 – 1,20 gr./cm³.

GRANULOMETRIA:> 150 micras : 1% máx.

< 150 micras : 99%

< 80 micras : 80%

< 45 micras : 35%

CADUCIDAD: 5 años desde la fecha de fabricación.

Los valores de densidad aparente y granulometría deben considerarse como valores típicos, ya que han sido obtenidos como promedio de diferentes ensayos.